

ŠLAITINIO STOGO PAGRINDO KONSTRUKCIJA SU EKO PLOKŠTE BITUMINIŲ ČERPelių ĮRENGIMUI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bituminių čerpelių montavimui ant šlaitinio stogo turi būti įrengtas ypatingai drėgmei bei terminiam poveikiui atsparus pagrindas. Pagrindo įrengimui turi būti naudojama UV atspari, padidinto atsparumo drėgmei: išbrinkimas per 24h pamerkus į vandenį iki 3%, ne mažesnio kaip 1000 kg/m³ tankio EKO Plokštės RS arba alternatyvios. Šlaitinio stogo konstrukcija turi būti sumontuota iš šių komponentų sistemos:

Sistema	Pav.
1. Bituminės čerpelės 2. Bituminių čerpelių apatinė danga 3. Eko plokštė 4. Papildomi grebėstai 5. Tašas 6. Difuzinė plėvelė 7. Gegnė 8. Apšiltinimo medžiaga 9. Garo izoliacija 10. Gipso-kartono plokštė	

EKO plokščių storis, parenkamas priklausomai nuo gegnių žingsnio:

Gegnių žingsnis, mm	EKO Plokštės storis, mm	EKO Plokštės Tipas
600	10	RS10
900	15	RS15
1200	20	RS20

Montuojant stogą ir ištisiniam pagrindui naudojant EKO Plokštės plokštes, tarp lapų būtina palikti 3 mm tarpą, siekiant kompensuoti linijinį plėtimąsi šiltuoju metų laiku. Plokštės reikia montuoti šachmatine tvarka, kraštus pritvirtinant dygliavinėmis arba sraigtinėmis vinimis.

SAŃAUDŲ ŽINIARAŠTIS

Pozicija Eil.Nr.	Pavadinimas, techninės charakteristikos	Nuorodos	Mato vnt.	Kiekis	Papildomi duomenys
	EKO plokštė RS 10, UV atspari, išbrinkimas per 24h pamerkus į vandenį iki 3%, 1000 kg/m ³	EKO plokštė arba alternatyvi	m ²		
	EKO plokštė RS 15, UV atspari, išbrinkimas per 24h pamerkus į vandenį iki 3%, 1000 kg/m ³	EKO plokštė arba alternatyvi	m ²		
	EKO plokštė RS 20, UV atspari, išbrinkimas per 24h pamerkus į vandenį iki 3%, 1000 kg/m ³	EKO plokštė arba alternatyvi	m ²		